

# JaWaFlex EPDM 300

## Universalanschlussband

JaWaFlex EPDM 300 ist ein hochwertiges Wand-, Kamin- und Universalanschlussband auf EPDM-Basis mit eingearbeiteten, dehnungs- und reißfesten Aluminium-Streckmetall. Das Material EPDM ist sehr widerstandsfähig und kann für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten am Steildach, auch als Bleiersatz, verwendet werden. EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk) hat sich im Flachdach jahrzehntelang bewährt und steht für eine hohe, langlebige Qualität. JaWaFlex EPDM 300 ist in den drei gängigen Farben rot, anthrazit und schwarz erhältlich, die den überwiegenden Teil des Farbspektrums der Jacobi Walther Dachziegel gut abdecken.



### Ihre Vorteile und die technischen Daten im Überblick:

- +** Materialzusammensetzung: EPDM Oberlage mit Aluminium Streckmetall & vollflächigem Butylklebestreifen
- +** EPDM Oberlage in 3D-Optik
- +** Gesamtbreite: 300 mm; Gesamtlänge: 5 m als Rolle gewickelt, kleinster Lieferumfang 2 Rollen (10 m)
- +** Hohe Flexibilität in der Verarbeitung – Maximale Dehnbarkeit: längs 35% und quer 15%
- +** Hohe Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +90°C – Optimale Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C
- +** Anhaftungsstarkes, auf der Rückseite vollflächig aufgetragenes Butyl mit verarbeitungsfreundlicher Schutzfolie – Kleber mit Kunststoff Liner mit Fingerlift
- +** Stärke Klebestreifen: 1,0 mm / Gesamtstärke: 2,5 mm
- +** Sehr gute UV-Beständigkeit
- +** Weiche Struktur, einfache Verarbeitung mit gängigen Werkzeugen möglich
- +** Erhältlich in drei gängigen Farben: rot, schwarz, anthrazit (RAL 7024)
- +** Seit Jahrzehnten in der Abdichtung erfolgreich im Einsatz
- +** Produkt Made in Germany

# JaWaFlex EPDM 300

## Universalanschlussband



### **i** Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund an den Ansatzpunkten der Klebung muss sauber und zudem staub-, eisfrei und trocken sein. Der Untergrund muss frei von Trennschichten sein, u.a. sind oxidierte Flächen gründlich durch Anschleifen zu entfernen. Das Material wird auf die entsprechende Größe zugeschnitten und auf dem Dach zunächst schematisch verlegt. Die Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und JaWaFlex EPDM 300 von der höchsten Stelle weiter bis zur tiefsten Stelle mit einer Andrückrolle anarbeiten. Es ist darauf zu achten, dass das Universalanschlussband gleichmäßig glatt und ohne Lufteinschlüsse angedrückt wird. In Eckbereichen oder bei Überlappungen ebenso verfahren. An aufgehenden Bauteilen ist zur besseren Abdichtung mit einem Wandanschlussprofil zu arbeiten.

Zur Vermeidung schädlicher Witterungseinflüsse während der Verlegung, sind insbesondere die Klebestreifen zu schützen und alle Arbeiten ohne zeitliche Verzögerung auszuführen.



### **i** Farben:



rot



anthrazit (ähnlich RAL 7024)



schwarz

### **i** Lagerung:

Am besten zwischen +5 °C und +15 °C und trocken lagern. Rolle keinen direkten Witterungseinflüssen aussetzen.



### **i** Hinweis:

Die Verarbeitungs- und Lagerempfehlungen unserer Produkte sind zu beachten. Zusätzlich gelten die allgemeingültigen Regeln und ergänzenden Vorschriften im Dachdeckerhandwerk. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Eine Gewährleistung für das Arbeitsergebnis im Einzelfall kann bei abweichenden Bedingungen außerhalb unserer Empfehlungen nicht übernommen werden. Der spezielle Einsatzzweck und die Anwendung unserer Produkte sind durch eigene Versuche abzusichern. Geringe Farb- und Maßveränderungen bei einzelnen Artikeln sind produktionsspezifisch möglich und fallen ebenfalls nicht unter unsere Gewährleistung. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner im Außendienst oder die Kollegen der Anwendungstechnik gern zur Verfügung.